



SCHEDA PANNELLO



PSi 30 - 1.150,00 KG/MC

Pannello costituito da materiale di supporto minerale monostrato inerte originale KNAUF INTEGRAL di densità ≥ 1.100 kg/m³ e di spessore nominale di 30 mm, a base di solfato di calcio legato con fibre ad alta resistenza meccanica. Il materiale è certificato di classe A1 secondo la EN 13501-1. Inoltre possiede diverse importanti certificazioni in campo ambientale, come la IBR o la VOC. Il lato inferiore è rivestito, in base alle esigenze, con una scelta materiali che ne migliorano le caratteristiche. I pannelli sono bordati in materiale plastico antiscricchiolo di spessore nominale 0,45 mm e altezza pari a quella del pannello. La misura nominale del pannello dipende dal calibro della ceramica. La ridotta tolleranza dimensionale fa sì che il pannello rientri in Classe 1 secondo la norma di riferimento EN 12825.



COMPOSIZIONE

1 ANIMA

Pannello modulare di solfato di calcio monostrato ad alta densità (1.100 kg/mc), costituito da gesso e fibre di cellulosa totalmente esente da amianto e particelle lignee. Ottenuto con processi atti a garantire elevata omogeneità di caratteristiche meccaniche e stabilità dimensionale.

2 BORDO

Costituito in materiale plastico in mescola antiscricchiolo, di spessore nominale 0,45 mm e altezza pari a quella del pannello, totalmente esente da PVC ed autoestinguento (classe V0 norma UL94).

3 FINITURA SUPERIORE

Gres porcellanato, Cotto, Marmo, Graniti naturali e ricomposti.

4 FINITURA INFERIORE

Foglio di alluminio sp. 0,05mm che assicura un'ottima barriera contro l'umidità ed il fuoco e continuità elettrica al pavimento. Piastra di laminato fenolico che aumenta la rigidità, le caratteristiche meccaniche e costituisce una barriera all'umidità.

5 FINITURA INFERIORE

Piastra di lamiera/Vaschetta di acciaio zincato di spessore 0,5/0,9 mm che aumenta la rigidità, le caratteristiche meccaniche e costituisce un'ottima barriera all'umidità.

Caratteristiche nominali

Dimensioni	600x600 mm
Spessore (finitura inclusa)	40 mm
Peso caduno	11,9 kg \pm 5%
Peso al mq	33,0 kg \pm 5%
Densità	da 1.050 a 1.250 kg/mc \pm 5%

Caratteristiche fisiche

Scostamenti dimensionali con fin. ceramica	
Resistenza elettrica trasversale (escl.finitura)	
Autoestinguenza dei bordi	
Livello di rumore al calpestio a 500Hz	
Resistenza al fuoco	
Reazione al fuoco	
Variazione dimensionale dopo 24H in acqua	
Assorbimento d'acqua dopo 24H di immersione	

classe 2 (UNI EN 12825/03)
1x10 ⁹ ohm max (EN 1081)
V0 (UL 94)
20 dB
REI 30 (UNI EN 13501-2/09)
Bfl-S1 (UNI EN 13501-1/09)
0,77% (EN317/93)
18% (ISO 769/72)

Caratteristiche meccaniche (EN 12825)

PANNELLI CON FINITURE SUPERIORI IN GRES PORCELLANATO

Finitura inferiore	Alluminio							Lamiera / Vaschetta					
	SAS	STQ	STS	STR	STO	STC	SAS	STQ	STS	STR	STO	STC	
Tipologia struttura													
Carico concentrato centro lato	kN	2,8	3,0	3,0	3,3	3,8	4,5	3,8	4,0	4,0	4,5	4,8	5,7
Carico concentrato centro pannello	kN	4,7	4,9	4,9	5,4	5,7	6,4	5,7	5,9	5,9	6,4	6,7	7,6
Carico di rottura	kN	6,4	6,6	6,6	7,0	7,4	11,4	15,4	15,6	15,6	16,1	16,4	17,3
Carico uniformemente	kN/m ²	10,8	11,0	11,0	13,0	13,5	14,0	14,9	15,1	15,1	17,1	17,6	18,1
Classe secondo EN 12825		2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	5/A	6/A	6/A	6/A	6/A	6/A	6/A

I carichi concentrati e distribuiti sono riferiti ad una freccia di 2,5 mm.
Deformazioni superiori ad 1 mm potrebbero essere causa di un principio di cricche nella ceramica.
*1 kN = 102 kg